



Большинство деревянных лестниц имеют следующие дефекты:

- стирание проступи,
- трещины ступеней (продольные и поперечные),
- появление отколов и выбоин на ступенях,
- ослабление креплений на перилах,
- разрушение облицовочного материала.

Сразу после появления первых признаков выше перечисленных дефектов нужно предпринять необходимые меры по их устранению. Если у лестницы разрушились ступени, то их необходимо вынуть из гнезда, тщательно прочистить гнездо, после чего можно подводить подготовленные новые элементы. Когда эксплуатация деревянных лестниц более интенсивна, то рекомендуется набивать на ступени уголки или полоски из более прочных материалов, например, из металла.

Автор: Administrator
14.04.2013 00:00

Как только на деревянной лестнице появились продольные трещины, их нужно стянуть при помощи деревянной накладки либо ленточной стали. Когда на ступени появились поперечные трещины, то их нужно полностью заменить.

Стертая деревянная ступень может быть отреставрирована, и для этого ее покрывают смесью из эпоксидной смолы с опилками.

У деревянной лестницы может быть повреждена и тетива. Если разрушение выявлено по всей протяженности марша, то целесообразно прикрепить новую тетиву рядом с той, что повреждена и прикрепить ее болтами к основной. При значительном повреждении площадной балки устанавливается дополнительная, причем ее крепят к стене и к разрушенной ранее площадке.